

3M
6890

Ruban d'emballage PVC performant, silencieux

Information de produit	Etablie:	08/92
	Modifiée:	02/04

Description / caractéristiques

- Le ruban no 6890 est un ruban d'emballage performant qui se déroule silencieusement composé d'un support en UPVC et un adhésif en caoutchouc naturel à base de solvants.
- Il est avant tout utilisé pour la fermeture de cartons avec une bande adhésive, pour assembler, fixer, le thermo-rétrécissement et pour lier des emballages légers.

Construction

Support: film UPVC, transparent, brun, blanc

Adhésif: caoutchouc naturel (fabriqué à base de solvants)

Caractéristiques physiques

(valeurs moyennes, non destinées à l'établissement de spécifications)

Epaisseur du support (AFERA 4006)	0,035 mm
Epaisseur totale (AFERA 4006)	0,05 mm
Résistance au pelage sur acier (AFERA 4001)	2,5 N* / 10 mm largeur du ruban
Résistance à la rupture (AFERA 4004)	60 N* / 10 mm largeur du ruban
Allongement à la rupture (AFERA 4005)	75 %
Résistance au cisaillement statique (AFERA 4012)	> 4'500 min

* 1 N (Newton) = 102 g

Tourner s.v.p.

3M
3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

3M
6890

Ruban d'emballage PVC performant, silencieux

Mode d'application

Les surfaces en carton à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière.

La température de collage idéale est la température ambiante. Des températures d'application au-dessous de +10°C ne sont pas recommandées. Cependant, une fois appliqué, des températures plus basses (y compris les températures de surgélation) n'ont plus d'effet sur la qualité du collage.

Une pression momentanée optimale permet un contact sur toute la surface et procure ainsi des conditions idéales pour un collage parfait.

Pour une application propre divers dérouleurs manuels et applicateurs sont à disposition.

Stockage

Le temps de stockage d'un ruban adhésif sous forme de rouleau s'élève à environ 12 mois. Il est recommandé de conserver les rouleaux dans leur emballage d'origine à température ambiante (environ +18°C) et sous une humidité relative de l'air d'environ 50 %.

Remarques

Le ruban no 6890 est également livrable imprimé.

Nous tenons à votre disposition des échantillons pour vos propres tests. Nos spécialistes sont toujours prêts à vous conseiller lors de problèmes spéciaux. Des tests avec votre matériel peuvent être effectués dans nos laboratoires.

Les données qui précèdent résultent de recherches approfondies; elles correspondent à l'état actuel de nos expériences. Un test effectué par vous-même pourra vous persuader de l'excellente qualité de nos produits et vous permettra de déterminer si le produit convient à votre usage. Notre responsabilité éventuelle se limite exclusivement à la valeur du produit. Nous ne répondons aucun cas de dommages résultant directement ou indirectement de l'emploi en général, de l'emploi défectueux ou de l'emploi à un autre usage que celui auquel nos produits sont ordinairement destinés. Aucune personne n'est autorisée à donner en notre nom des recommandations ou des assurances dont le contenu dépasse celui des présentes informations.

3M
3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
Eggstrasse 93
8803 Rüslikon
Tel. 044 724 91 21/72/31, Fax 044 724 90 68