

DICHTMASSE - STREICHBARE DICHTMASSE GRAU

Produktart

Gebrauchsfertige, streichbare & dauerelastische Dichtmasse mit Synthetikfasern verstärkt auf Copolymer Basis die einfach und sofort dicht hält.

Eigenschaften

- Dübel und Bohrlöcher verschliessen
- nach dem Auftragen direkt Dicht
- auf nassen Untergründen einsetzbar
- hochelastisch nach Aushärtung
- überbrückt Risse bis 10mm
- UV und Witterungsbeständig
- überstreichbar



elastisch



aussen



Überstreichbar



Anwendung

Coltogum® streichbare Dichtmasse funktioniert bei jedem Wetter. Egal ob es regnet oder schneit, wird damit schnell und einfach abgedichtet. Die Dichtmasse bleibt auch nach dem Abtrocknen dauerhaft elastisch. Rissen und Löchern können mit Coltogum® Armierungsband sogar bis 10mm überbrückt werden und das ganz ohne Primer. Für Flachdächer, Dachrinnen, Dachfenster, Lichtkuppeln, Schornsteinanschlüsse und Anschlussfugen und auch für viele weitere Anwendungen ist Coltogum® streichbare Dichtmasse die erste Wahl zur schnellen Reparatur bei Undichtigkeit. Sie kann auf fast allen Untergründen wie Dachpappe, Schweissbahnen, Bitumen, Zement, Beton, Stahl, Aluminium, Zink, Blei, Kupfer, Holz, Dachsteinen, Dachziegel, Schindeln, Schiefer, Fliesen, Glas, Polycarbonat usw. angewendet werden. Coltogum® Streichbare Dichtmasse ist UV-, wetter-, und weitgehend gegen Mineralöle-, und mineralische Säuren-beständig (höchstens 10% in Wasser) sowie beständig gegen verdünnte Laugen und Salzwasser, jedoch nicht gegen Lösemittel. Nicht auf styrolhaltigen Isolationssystemen einsetzen.

Technische Daten

Attribute	Streichbare Dichtmasse grau	Norm
Chemische Basis:	Copolymere	neutral
Hautbildungszeit:	ca. 6 Stunden	23°C/50%RLF
Durchhärtung:	1-2mm / Tag	23°C/50%RLF
Dichte:	1.00	EN ISO 1183-1
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +35 °C	alle Komponenten
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis +80 °C	nach Aushärtung
Lagerfähigkeit:	24 Monate	gut verschlossen, kühl & trocken

Verarbeitung

Coltogum[®] Streichbare Dichtmasse ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Schmutz, Staub, Schlamm, Moos und Laub, sowie sehr schlecht haftende Beschichtungen und nicht tragende Untergründe entfernen. Stellen mit harter Bürste reinigen und mit einem Schwamm nachwischen.

Vor der Anwendung muss die Dichtmasse gut aufgerührt werden. Dann Coltogum[®] Streichbare Dichtmasse sorgfältig und grosszügig auf die undichten Stellen auftragen. Die Dichtmasse immer in die gleiche Richtung verstreichen, vorzugsweise parallel zu den Rissen, bei tiefen oder aktiven Rissen, muss Coltogum[®] Streichbare Dichtmasse kreuzweise über die Risse oder Spalten aufgetragen werden. Grössere Lecks zur Überbrückung mit Coltogum[®] Armierungsband abdecken. Bei neuem Beton ist eine Isolierschicht notwendig, d.h. es muss ein unverseifbarer Einlassgrund auf Basis eines 2K-Epoxydharzes (lösemittelhaltig oder wasserverdünnbar) oder eines Chlorkautschuklack aufgebracht werden. Aufgrund der vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten sowie Anstrichsystemen und der hohen Elastizität der Masse sind Anstriche durch den Anwender zu prüfen.

Es liegen gute Erfahrungen mit elastischen 2K PU Farben vor, diese sind aber keine allgemeine und abschliessende Empfehlung.

Verbrauch

1 Schicht von $\pm 1,5l/m^2$
Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverlustes während der Verarbeitung.

Lagerung

Originalverpackt kühl und trocken gelagert = siehe Aufdruck (Ablaufdatum)
Angebrochene Gebinde zeitnah verbrauchen. Entsorgung gemäss behördlichen Angaben bei einer geeigneten Sammelstelle.

Sortiment

Blechdosen 750ml sind in grau 6 Stück pro Karton erhältlich.
Blechdosen 5l sind in grau 1 Stück pro Karton erhältlich.

Empfohlene Hilfsmittel

Pinsel, Malerspachtel, Abdeckband, Kupferbürste, Handbesen, Cutter & Nitroverdünner zur Reinigung der Werkzeuge.

Sicherheit

Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, auf www.coltogum.ch

Haftungsausschluss:

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Vor seiner Anwendung hat der Verarbeiter das Produkt auf dessen Eignung für die beabsichtigte Anwendung hin zu prüfen. Der Verarbeiter ist für die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie der lokal geltenden Vorschriften verantwortlich. Dieses Dokument unterliegt der Überarbeitung. Technische Änderungen sind vorbehalten. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.