



Blanca NR/SBR-rubber



Materiaal
NR/SBR

Kleur
wit (blank)

S.g. (gr/cm³)
±1,3

Hardheid (°Shore)
65 ±5

Druk max. (bar)
10

Temperatuurbereik (°C)
-45°C tot maximaal +80°C

Toepassing
De Blanca is reuk- en smaakloos waardoor uitermate geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Goedkeuring en certificaten
■ EC 1935/2004
■ FDA

Tabel 1: Fysieke eigenschappen*

Eigenschap	Test standaard	Waarde	Eenheid
Maximale vlaktedruk σ_{v_0}		10	MPa
Minimum temperatuur		-45	°C
Maximum temperatuur		+80	°C
Hardheid	ASTM 2240	65	Shore A
Rek bij breuk	ISO 37	600	%
Treksterkte	ISO 37	10	MPa
Compressieset - 24 uur bij 70 °C	ISO 815	35	%
Soortgelijk gewicht		1,3	g/cm ³

* afhankelijk van temperatuur en constructie

Tabel 2: Leveringsprogramma*

Dikte (mm)	Aantal Inlagen	Breedte(mm)	Rollengte(m)	Artikelnummer
1	-	1400	20	10017100
2	-	1400	15	10017101
3	-	1400	10	10017102
4	-	1400	10	10017103
5	-	1400	10	10017104
6	-	1400	5	10017105
8	-	1400	5	10017106
10	-	1400	5	10017107

* Afwijkende dikten op aanvraag leverbaar. Pakkingen volgens tekening kunnen in eigen productie snel worden vervaardigd.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 44 of E afdichtingen@eriks.nl