

Fybar PT90

Fibres



Matière

Fibre PT90 est composé de fibres de carbone avec un liant NBR haute qualité.

Couleur

Noire

Pression

Pour des applications jusqu'à 100 bar

Température max

+280°C

Propriétés

Excellent joint universel pour différentes industries. Bonne résistance à la vapeur jusqu'à +250°C

Application

Joint utilisable pour toute application en présence d'eau, huile, hydrocarbures, gaz, vapeur, milieux alcalins, acides faibles.

Fabrication

- Plaques disponibles dans le format 1500x1500mm en épaisseur 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 mm.
- Sur demande, disponible en 3000x1500mm

Table 1: Caractéristiques techniques – PT90

Description	Norme	Valeurs	Unités
Pression d'assise minimale σ_{Vo}	DIN 28090	25	N/mm ²
Pression d'assise maximale σ_{Vo}	DIN 29090	180	N/mm ²
Température minimale		-30	°C
Température maximale		+280 [Pointe +350°C]	°C
Compressibilité	ASTM F36 J	9	%
Reprise élastique	ASTM F36 J	50	%
Pression de service maximale *		100	bar
Densité		1,9	g/cm ³
Étanchéité spécifique	DIN 3535-6	<0,05	mg/(s*m)
Pression résiduelle à 175°C	DIN 52913	32	MPa
Gonflement (Huile No.3/ Fuel B)	ASTM F 146	5	%
Facteur m		2,5	-
Facteur y		27	MPa

* Valeurs pour une épaisseur de 2mm. Dépend de la température et la construction

Le contenu de ce document a été rempli avec précaution. ERIKS ne garantit pas que les informations de ce document soient à jour, précises et complètes. La responsabilité de ERIKS ne saurait être mise en cause avant la levée de toute hypothèse relative à ces facteurs.

Pour plus d'informations, devis ou commandes : T +33 (0)4 72 05 46 50 ou E-mail eriks.gaskets@eriks.fr

page 1/1