

# Terostat-IX

Plastischer, ungeformter Dichtstoff  
für Industrie und Handwerk

Basis: Kunstkautschuk

Stand: 2004-03-25

Technische Information  
Technical Information

Henkel

**Teroson**

## Produktbeschreibung

Terostat-IX ist ein lösungsmittelfreier, plastischer, selbstklebender Dichtstoff (Knetmasse) auf Kunstkautschukbasis. Er bietet einen guten Korrosionsschutz und kann mit handelsüblichen Öl- und Kunstharzlacken überstrichen werden. Durch ihre Eigenklebrigkeit klebt die Masse auf allen sauberen und trockenen Materialoberflächen und zeigt eine ausgezeichnete Verträglichkeit mit den verschiedensten Materialien.

## Anwendungen

Terostat-IX wird als formlose Knetmasse im Automobil-, Waggon- und Wohnwagenbau sowie in der blechverarbeitenden Industrie und im Bauwesen eingesetzt, z. B. zum Verschließen von Öffnungen, bei Kabeldurchbrüchen und Sanitärinstallationen.

## Technische Daten

Farbe:	hellgrau
Geruch:	leicht nach Mineralöl
Konsistenz:	weichplastisch, klebend, knetbar
Dichte:	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>
Festkörpergehalt:	100 %
Penetration: (150 g Konus, 6 s, 20°C)	ca. 75 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> mm
Gebrauchstemperatur:	-30°C bis 80°C
kurzfristig (bis 1 h):	160°C

## Verarbeitung

### Vorbemerkung

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des **Sicherheitsdatenblattes** über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

## Verarbeitung

Terostat-IX wird von Hand verarbeitet, indem der Dichtstoff portionsweise in gewünschter Menge von der Gesamtmasse abgerissen wird. Diese Portion wird dann am Einsatzort mit der Hand, Glättholz, Spachtel o. ä. in die gewünschte Form gedrückt. Aufgrund seiner Eigenklebrigkeit ergibt Terostat-IX eine einwandfreie Dichtigkeit.

## Lagerung

Frostgefährdet:	nein
Empfohlene Lagertemperatur:	15° bis 25°C
Zulässige Lagerzeit:	48 Monate in Originalverpackung

## Lieferform

Blisterpack *	200 g	Art.-Nr. 128.95 R (D/GB/F/NL) IDH 211467
Dose	1 kg	Art.-Nr. 157.86 J (D/GB/F/NL) IDH 265492
Eimer	16 kg	Art.-Nr. 171.70 N (D/GB/F/NL) IDH 247319

\* als Knetmasse

## Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge/ Transportkennzeichnung

siehe Sicherheitsdatenblatt

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

**Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.**

---

### Deutschland:

**Henkel KGaA**  
D-40191 Düsseldorf  
Telefon (06221) 704-0  
Telefax (06221) 704-698  
Vertrieb KFZ-Werkstätten Deutschland  
Loctite Deutschland GmbH  
Arabellastr. 17  
D-81925 München

### Österreich:

**Henkel Loctite Austria Ges.mbH.**  
Erdbergstr. 29  
A-1030 Wien  
Telefon (01) 71874 80  
Telefax (01) 71874 80 44 00

### Schweiz:

**Henkel&Cie AG**  
Hardtstr. 55  
CH-4133 Pratteln 1  
Telefon (061) 8250 111  
Telefax (061) 8250 303