

Technisches Datenblatt / Technical datasheet: Dichtungsband Voma / Sealing tape Voma

Allgemeine Eigenschaften / Basic properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Farbe / Colour	-	-	weiss oder anthrazit / white or anthracite
Stauchhärte bei 25% / Hardness at 25%	DIN EN ISO 3386-1	kPa	35
Stauchhärte bei 25% / Hardness at 25%	DIN EN ISO 3386-1	kPa	100
Raumgewicht / Volumetric weight	DIN EN ISO 845	kg/m ³	33
Dicke / Thickness	-	mm	2-6
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Druckverformungsrest 22h 23°C 25% Stauchung 0.5h nach Entlassung / Compression set 22h 23°C 25% Compression 0.5 after discharge	DIN EN ISO 1856-C	%	20
Druckverformungsrest 22h 23°C 25% Stauchung 24h nach Entlassung / Compression set 22h 23°C 25% Compression 24h after discharge	DIN EN ISO 1856-C	%	10
Thermische Eigenschaften / Thermal properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Temperaturbeständigkeit / Temperature resistance	-	°C	-40 bis/up to 50
Verarbeitungstemperatur / Processing temperature	-	°C	2 bis/up to 30
Wärmeleitfähigkeit bei 40°C / Thermal conductivity at 40°C	ISO 8302	W/mK	0.038

Anwendungsbereich: Die VOMA-Band wird zum Dichten und Dämmen verwendet. Insbesondere wird es als Vorlegeband im Fensterbau mit anschliessender Versiegelung eingesetzt. / **Scope:** The VOMA band is used for sealing and insulating. In particular, it is used as sealing in window construction with subsequent sealing.

Träger: PE-Schaum, anthrazit oder weiss, **Haftklebstoff:** Synthetikgummi, **Kaschierklebstoff, Zugverstärkung:** silikonisierte PO-Folie, transparent / **Promoter:** PE foam, anthracite or white, **pressure-sensitive adhesive:** synthetic rubber, **Laminating adhesive: Tensile reinforcement:** polyester PO foil, transparent

Lagerfähigkeit: Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Eingang beim Kunden. / **Storage:** The product is to be stored in the original packaging at room temperature and a relative humidity of 60% unprocessed. The shelf life is 6 months after receipt by the customer.

Die oben erwähnten Angaben basieren auf begleitenden Mischungs freigabepfahrungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.

Prod. Code: 6005426