

Technisches Datenblatt / Technical datasheet: Ölpapier Gaskoid L6770

Allgemeine Eigenschaften / Basic properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Farbe / Colour	-	-	braun / brown
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Eigenspannungen / Residual stress	BS 7531	MPa	26
Zugfestigkeit / Tensile strength	ASTM F152	MPa	12
Maximaler Betriebsdruck / Operating pressure maximum	-	Mpa/bar	1/10
Kompressibilität / Compressibility @ 70 kg/cm ²	ASTM F36G	%	20-40
Flüssigkeitalterung / Fluid ageing 22 h @ 21 °C	IRM 903	%	15
Gewichtszunahme / Weight increase			
Erhöhung der Dicke / Thickness increase	IRM 903	%	5
Flüssigkeitalterung / Fluid ageing 22 h @ 21 °C	ASTM Fuel B	%	15
Gewichtszunahme / Weight increase			
Erhöhung der Dicke / Thickness increase	ASTM Fuel B	%	5
Thermische Eigenschaften / Thermal properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Betriebstemperaturbereich / Operating temperature range	-	°C	-20 bis/up to +120

Die oben erwähnten Angaben basieren auf begleitenden Mischungsfreigabeproofungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.