

**Technisches Datenblatt / Technical datasheet:
Zell-Vulkollan L2665 / Cellular VULKOLLAN L 2665**

Allgemeine Eigenschaften / Basic properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Farbe / Colour	-	-	braun / brown
Dichte / Density	DIN 53 420	g/cm ³	0.35
Mittlere Druckspannung / Compression strength			
20 %			0.12
30 %			0.18
40 %		N/mm ²	0.25
50 %			0.38
60 %			0.62
70 %			1.17
Bruchspannung / Tensile strength	DIN 53 571	N/mm ²	4
Reissdehnung / Elongation at break	DIN 53 571	%	390
Weiterreisswiderstand (Graves) / Tear propagation resistance	DIN 53 515	kN/m	8
Stosselastizität / Rebound resilience	DIN 53 512	%	60
Druckverformungsrest / Compression set			
70h, 22 °C	DIN 53 572	%	2.5
24h, 70 °C			5
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Max. Temperaturbeständigkeit / Max. Temperature resistance	-	°C	- 30 80

Die oben erwähnten Angaben basieren auf begleitenden Mischungs freigabepfahrungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.

Prod. Code: 6005173