

3M

6890

Leistungsstarkes PVC-Verpackungsklebeband, geräuscharm

Produkt-Information	Erstellt:	08/92
	Geändert:	02/04

Beschrieb / Merkmale

- Das Band Nr. 6890 ist ein leistungsstarkes, geräuscharm abrollbares Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus UPVC und einem Naturkautschuk-Klebstoff auf Lösungsmittelbasis.
- Es wird hauptsächlich zum Verschliessen von Kartons mit einem Klebestreifen, zum Verbinden, Befestigen, Heiss-Schrumpfen und zum Bündeln leichter Verpackungen eingesetzt.

Aufbau

Träger: UVPC-Folie, transparent, braun, weiss

Klebstoff: Naturkautschuk (auf Lösemittelbasis hergestellt)

Physikalische Merkmale

(Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt)

Trägerdicke (AFERA 4006)	0,035 mm
Gesamtdicke (AFERA 4006)	0,05 mm
Schälkraft auf Stahl (AFERA 4001)	2,5 N* / 10 mm Bandbreite
Reisskraft (AFERA 4004)	60 N* / 10 mm Bandbreite
Reissdehnung (AFERA 4005)	75 %
Statische Scherfestigkeit (AFERA 4012)	> 4'500 min.

* 1 N (Newton) = 102 g

Bitte wenden

3M

3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

3M
6890

Leistungsstarkes PVC-Verpackungsklebeband, geräuscharm

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Kartonoberflächen müssen sauber, trocken und staubfrei sein.

Die ideale Verklebungstemperatur liegt bei Raumtemperatur. Applikationstemperaturen von unter +10°C werden nicht empfohlen. Einmal aufgebracht, haben niedrigere Temperaturen (inkl. Tiefkühltemperaturen) keinen Einfluss mehr auf die Güte der Verbindung.

Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die Voraussetzung für eine perfekte Verbindung.

Für eine saubere Verarbeitung stehen diverse Handabroller und Applikatoren zur Verfügung.

Lagerhaltung

Die Lagerzeit eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (ca. +18°C) und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

Bemerkungen

Das Band Nr. 6890 ist auch bedruckt lieferbar.

Muster für eigene Tests stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bei der Lösung spezieller Probleme stehen Ihnen die Ingenieure unserer Anwendungstechnik zur Verfügung. Tests mit Ihrem Material führen wir gerne in unseren Labors durch.

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

3M
3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel. 044 724 91 21/72/31, Fax 044 724 90 68